

# PE-HD

DIN абрeвиатура:	PE-HD
Наименование:	Полиетилен
Цвят, пълнител:	Бял, черен, червен, жълт, зелен.
Описание:	Полу-кристален, термопластичен с добри ниски температурни стойности
Приложение:	Транспорт и транспортни технологии, домакински уреди, хранителната индустрия, строителни съоръжения, машиностроенето

## Основни характеристики:

- Много ниска водопогълщаемост
- Лесен за обработка
- Високи механични свойства – якост и твърдост
- Голяма удароустойчивост
- UV устойчив
- Отлична химическа устойчивост- почистващи препарати, много разтворители и разредени киселини.
- Отлични електроизолационни свойства
- Добри приплъзгачи качества

## Applications:

- Плъзгачи
- Водачи
- Плъзгачи се лагери
- Верижни конвейери
- Елеваторни системи
- Машини за химията
- Шнекове
- Уплътнения

Свойства	Мярка	Тест метод DIN EN ISO/ASTM	Стойност
----------	-------	----------------------------	----------

#### Механични

Плътност	g/cm <sup>3</sup>	527/ D792	0,95/0,96
Якост на опън	MPa	527/ D638	25
Якост на опън при скъсване	MPa	527/ D638	
Удължение при скъсване	%	527/ D638	
Еластичност при опън	MPa	527/ D638	1000
Странична еластичност	MPa	178 / D790	1000-1400
Твърдост при вдлъбване	MPa	2039 / 1	50
Устойчивост при удар	kJ/m <sup>2</sup>	179 / D265	No br.
Здравина на разкъсване след 1000ч. стат. натоварване	MPa		12,50
Време на удължение с 1% след 1000ч.	MPa		3
Коефициент на триене с/у закалена стомана шлифована при P=0,05N/mm <sup>2</sup> , V=0,6m/s	- - - -		0,29

#### Термични

Точка на топене	°C	DIN53 736	130
Точка на встъкляване	°C	DIN53 736	-95
Термична деформация			
Метод А	°C	R 75	42-49
Метод В	°C	R 75	70-85
Максимална работна температура			
За кратко	°C		90
Постоянно	°C		80
Коефициент на топлопроводимост	W/m.k		0,35-0,43
Специфичен топлинен коефициент	J/g.k		1,70-2
Коефициент на топлинно разширение	10 <sup>-5</sup> /K	DIN 53 483 / D696	13-15

#### Електрически

Диелектрична константа при 10 <sup>5</sup> Hz		DIN 53 483	2,4
Диелектрични загуби при 10 <sup>5</sup> Hz		DIN 53 483	0,0002
Специфично пробивно съпротивление	Ω.cm	DIN 60093	>10 <sup>15</sup>
Повърхносно съпротивление	Ω	DIN 60093	>10 <sup>13</sup>
Диелектрична якост 1 мм	kV/mm	ASTM 149	>50

#### Други

Абсорбация на влага (стандартно)	%	62	<0,05
Абсорбиране на вода при насищане и темп.23°C	%	62	0,02
Устойчивост на гореща вода			ДА
Запалимост(UL стандарт 94)			НВ
Устойчивост на атмосферни влияния			Устойчив в цвят